



鸿富诚

专业·专心·专注

创新功能材料领军企业

H150 常规系列

【导热硅胶垫片】规格书



-产品图-

应用特点：

- 柔软，可压缩性好
- 热阻抗较小
- 表面自带粘性
- 防火性能高
- 低压力下应用
- 很好的电绝缘性能和耐温性能

应用领域推荐：

- 芯片与散热模块之间
- 光电行业
- 网通产品
- 汽车电子
- 可穿戴设备

该系列产品符合RoHS、HSF、卤素管控标准。

储存条件：阴暗处储存

储存温度： $\leq 30^{\circ}\text{C}$

储存湿度： $\leq 70\%$

堆放高度不超过7层，而且总高度不超过1M

保质期：

在储存条件下：二年

不符合储存条件下：六个月

产品性能

NO.	参数	单位	测试方法
颜色	粉红色	---	目视
厚度	0.3~18	mm	ASTM D 374
硬度	10~55(± 5)	Shore C	ASTM D 2240
密度	2.62 \pm 0.5	g/cc	ASTM D 792
拉伸强度	≥ 0.25	Mpa	ASTM D 412
延伸率	≥ 80	%	ASTM D 412
压缩比	≥ 25 (@50psi)	%	ASTM D 695
阻燃等级	V-0,5V	---	UL-94
使用温度	-50~180	$^{\circ}\text{C}$	IEC 60068-2-14

热学特性

导热系数	1.5 \pm 0.2	W/m·K	ASTM D 5470
热阻	≤ 1.5 (@20Psi/1mm)	$^{\circ}\text{Cin}^2/\text{W}$	ASTM D 5470

电学特性

击穿电压	≥ 8	KV/mm	ASTM D 149
体积电阻率	$\geq 10^8$	$\Omega \cdot \text{cm}$	ASTM D 257
介电常数	≥ 2	@1MHz	ASTM D 150
介质损耗	≤ 0.1	@1MHz	ASTM D 150

以上数据由鸿富诚实验室提供，该实验室保留最终解释权